

# سيكا سيرام® - ١٠٠ باسيك Sika Ceram® - 100 Basic

## وصف المادة

سيكا سيرام® - ١٠٠ باسيك مونة أسمنتية لاصقة للسيراميك من مركب واحد سابق التعبئة ، مكون من أسمنت مع تدرجات مختارة من رمل السيليكا وإضافات أخرى عديدة . تستعمل بعد خلطها بالماء. C1 classified according to EN 12004.

## المميزات

وبالمقارنة نجد أن سيكا سيرام® - ١٠٠ باسيك إقتصادي في الإستعمال أكثر من معظم المون المعتادة مع انسيابية و سهولة في الإستعمال. وكذلك قوة التصاق عالية مع الأسطح المختلفة كما يمكن تطبيقها لسمك يصل الى ٥ مم. يتم التطبيق على الأسطح المختلفة مثل الأسطح الخرسانية و المونة و المباني من الطوب و الأسطح الحجرية.

## التطبيق والإستخدام

### معدل الإستخدام :

- نسبة الخلط مع المياه من ٦,٥ الى ٧ لتر / شيكارة ٢٥ كجم
- ٢ - ٣ كجم/م<sup>2</sup> (على أساس سمك المونة ٢ مم باستخدام بروة مسننة ٦ مم)
- تستخدم للصق بلاط السيراميك ذات الأحجام الصغيرة و المتوسطة
- تستخدم للارضيات و الحوائط للأسطح الداخلية كما تستخدم للارضيات فقط للأسطح الخارجية
- عند استخدام سيكا سيرام تي لا تكس ( ٧ - ٧,٢٥ لتر / شيكارة ) بديلا عن المياه في الخلط يعطى خصائص عالية للمونة يجعلها غير منفذة للمياه و يجعلها قابلة للإستخدام مع الواجهات و الأسطح المختلفة

### تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح الخرسانية نظيفة و قوية و متماسكة و خالية من الزيوت و الشحوم و الجزيئات العالقة ، و يجب إزالة لبايئ الأسمت

## البيانات الفنية

بودرة رمادي / بيضاء	الشكل
طبقة رقيقة من المونة اللاصقة	قوام الخليط
شيكارة ٢٥ كجم	العبوة
تقريباً 1.5 كجم/لتر (مونة طازجة)	الكثافة (المونة)

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجسد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ و إستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة و السلامة المائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com