

Sikadur® - 30LP

سيكا ديور® - ٣٠ ال بي

وصف المادة

سيكا ديور® - ٣٠ ال بي مونة إيبوكسية لاصقة من مركبين ذات قوام المعجون (Thixotropic) خالى من المذيبات مصمم للاستعمال فى الاجواء الحارة عند ٢٥ - ٥٥ درجة مئوية.

الإستعمالات

- يستعمل سيكا ديور® - ٣٠ ال بي كمونة إيبوكسية لاصقة لربط عناصر التسليح وأيضاً كمونة لاصقة ومالئة لدنة على الخرسانة والحجارة والحديد . يستعمل سيكا ديور® - ٣٠ ال بي فى الربط والالصق الإنشائى :
- شرائح الألياف الكربونية سيكا® كاربوديور على الخرسانة والخشب .
 - بردورات وحجارة الأرصفة للخرسانة وغيرها .
 - مختلف أنواع البلاط والسيراميك .
 - قطاعات الكبارى .
 - أشاير حديد التسليح .
 - جوايوط الحوائط ومسامير تثبيت الماكينات .

المميزات

- يمكن إستعماله على سطح الخرسانة الرطبة نسبياً
- يشك بسرة حتى فى درجات الحرارة المنخفضة
- مقاومة عالية للتآكل والبرى والصدمت .
- لا يسهل فى الإستعمالات الرأسية والفقوية (على الأسف) .
- مقاومة عالية للحرارة وللأحماض والقلويات .
- مقاومة ميكانيكية عالية .

التطبيق والإستخدام

نسبة الخلط :

■ (أ + ب) = ٣ : ١

الإستهلاك :

■ الإستهلاك : تقريباً ٠,٣ كجم / م^٢ .

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون نظيفة وخالية من الشحوم والزيوت وجافة وخالية من أى جزيئات حرة أو لبائى الأسمنت ، عمر الخرسانة يتراوح بين ٣ : ٦ أسابيع على الأقل .

الخط :

أخلط المادة جيداً فى العبوة الأصلية . ثم أضف مركب (ب) الى مركب (أ) واخلط جيداً باستعمال خلاط كهربائى يدوى لمدة ٣ دقائق حتى يتجانس .
يوضع سيكا ديور® - ٣٠ المخلوط جيداً باستعمال سكين معجون أو بروة على سطح الخرسانة أو الخشب أو سطح الصلب أو شرائح سيكا كاربوديور لتكون طبقة سمكها ٠,٥ - ٢ مم .

البيانات الفنية

مركب (أ) : أبيض ، مركب (ب) : أسود مركب (ج) : رمادى فاتح ، عند خلطهما	اللون
١,٦٥ ± ٠,١ كجم / لتر	الكثافة (م ^{٢٠})
(مركب أ + ب) ٦ كجم العيوات الكبيرة متوفرة حسب الطلب	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العيوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفنى

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com