

# Sika Bond® - DV

# سيكا بوند® - دي في

## وصف المادة

مستحلب مطاطي راتنجي يضاف لخلطات المونة الخرسانية ذو قوة التصاق جيدة وعازلة للماء .

## الإستعمالات

- ذو كفاءة عالية لمونة الترميم ذات الطبقات الرقيقة .
- أعمال اللباسة للأرضيات وأعمال الطرشة والبياض .
- لإصلاح وترميم الخرسانة والتبطين كمقاومة التآكل والبري .
- لأعمال لصق البلاط والسيراميك .
- أعمال الربط بين الخرسانة الجديدة والقديمة

## المميزات

- يتميز سيكا بوند® - دي في بالخواص التالية :
- قوة التصاق عالية ومرونة أعلى للمونة .
- تقليل الإنكماش ومقاومة عالية للتآكل والبري .
- مقاومة للكيمويات وعازلة للماء .

## التطبيق والإستخدام

### الجرعة :

- عامة نسبة التخفيف بالماء من ١ : ١ إلى ٢ : ١ وفي حالة أعمال الطرشة وأعمال الربط تكون النسبة ١ : ١ . وتخلط بالأسمنت الطازج ثم تدهن بالفرشاة على السطح .
- يراعى تطبيق المونة على السطح الذي لم يجف ( طرى في طرى ) .
- يراعى عدم إستخدام سيكا بوند® - دي في ( كطبقة ربط ) بالخلط بالماء فقط دون إضافة الأسمنت .

## البيانات الفنية

اللون	أبيض
الكثافة ( م <sup>٣</sup> )	١,٠ ± ٠,٠١ كجم / لتر
التعبئة	جراكن ١ ، ٤ ، ٥ ، ٢٠ كجم براميل ٢٠٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢  
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣  
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com