

Sika Rep® - Fine

سيكا ريب® - فاين

وصف المادة

إضاف مونة ترميم وإصلاح للخرسانة تحتوى على سيليكافيوم ومواد عضوية جاهزة للإستخدام .

الإستعمالات

- غلق المسام وتسوية الأسطح المختلفة .
- أعمال إصلاح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية والخارجية (الأفقية والرأسية) .
- أعمال ترميم الشروخ الشعرية والفراغات الدقيقة .
- أعمال إصلاح النهايات وجوانب الفواصل وتسوية أماكن الإنحناءات فى الأسطح الخرسانية .

المميزات

- يتميز سيكاريب® فاين بالخواص التالية :
- سهولة الخلط والإستخدام بإضافة الماء فقط .
- ذو قوام متجانس ومقاومة للإجهادات الميكانيكية .
- يمكن إستخدامها بالرش بالطريقة المناسبة .
- غير ضار ولا يحتوى على مواد سامة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ تضاف المياة بكمية من ٦,٥ : ٧ لتر لكل شيكارة ٢٥ كجم مع إستعمال الخلط الميكانيكى للحصول على القوام المتجانس .

الإستخدام :

- يتم إضافة البودرة الى المياة تدريجياً مع التقليب الجيد الميكانيكى .
- رش السطح الخرسانى بالمياة لدرجة التشبع وتركه ليجف ثم التطبيق للمونة على السطح .
- بمجرد جفاف المونة يتم تسوية السطح .

البيانات الفنية

رمدى	اللون
١,٩ كجم / لتر	الكثافة (م ^٣ ٠)
شكائر عبوة ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com