

Sikacryl® - S

سيكا كريل® - أس

وصف المادة

مادة ملىء ذات كثافة عالية ، أساسها أكريليك .

الإستعمالات

■ ملىء الفواصل المعرضة لإجهادات منخفضة من الداخل والخارج . أيضاً يمكن إستخدامها فى ملىء الشروخ مثل ملىء الفواصل الصغيرة والمتوسطة وأيضاً خشب الشبابيك والشدة الخشبية وأعتاب الشبابيك .

المميزات

- يمكن الدهان فوقه (صالح مع جميع الدهانات) .
- يلتصق على الأسطح الرطبة والماصة .
- مرن يمكن حقنه بسهولة .
- جيد الالتصاق على الخشب والبلاستيك (الدهان) والخرسانة والألومنيوم .

التطبيق والإستخدام

درجة حرارة التطبيق :

٥٠°م الى ٣٠°م

تحضير سطح الفواصل :

ترطب الأسطح المسامية. الأسطح غير المسامية يجب أن تكون نظيفة ، جافة ، خالية من الزيوت والغبار ويجب إزالة مواد الملىء القديمة .
■ ينصح حماية أطراف الفواصل بإستخدام شريط لاصق قبل التطبيق ، مع الأسطح الملساء يتم إستخدام شريط لاصق أملس .

الخرطوشة :

■ يتم شق الخرطوشة بفك الغطاء البلاستيك وقم بقطع رأسه بالزاوية المرغوبة .
■ ضع الخرطوشة فى مدس وسقم بتهيئ الغطاء البلاستيك ، ثم إبدأ فى التنفيذ مع مراعاة عدم تكون فقاعات ، أملء الفواصل تماماً .

الأنبوبة :

■ ضع الأنبوبة فى المدس المناسب وإقطع الجزء الأمامى على حسب نوع المدس قم بتهيئ الجزء البلاستيكي الأمامى ، إقفل المدس ثم إبدأ فى تطبيق المادة ، أملء الفواصل تماماً .

البيانات الفنية

اللون	أبيض ، بنى ، رمادى (بلون الخرسانة)
الكثافة (20°م)	١,٥ جرام / ملى
المقاومة للحرارة	حوالى - ٢٥°م الى + ٨٠°م
زمن المعالجة بمعدل 5 مم	حوالى ١٠ يوم
أقصى سعة حركة	حوالى ١٥ %
أقصى تفاوت مسموح للفواصل	٣٠ مم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن مكان جاف وبارد

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com