BUILDING TRUST

Sikaflex ® - 15LM

سيكافلكس ® - ١٥ أل ام

وصف المادة

مادة ملىء للفواصل ، مركب أحادى من البولى يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء .

الإستعمالات

سيكافلكس®- ١٥ أل ام يتمتع بخاصية قوة الإلتصاق على معظم المواد لذا فهو يستعمل عامة فى ملىء الفواصل بالمنشآت الخرسانية والمبانى مثل :

- حول النوافذ .
- على الأسطح والتراسات .
- الحوائط الساندة والدراوى والأسوار .
- بين العناصر سابقة التجهيز .
- خزانات مياة الشرب .

المميزات

- سهولة التطبيق وإقتصادى .
- له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد .
- معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
- مقاومة جيدة للميكروبات والماء المالح .
- مقومة جيدة للمواد الكيماوية .
- لا يسيل فى الفواصل الرأسية والأفقية فى الأسقف .
- آمن عند استخدامه ملاصقا لمياه الشراب .
- مقاوم لتاثير مياه الصرف الصحى .

التطبيق والإستخدام

بيانات التطبيق

- أقل عمق للفاصل ٨ مم
- نسبة العمق : العرض للفواصل حتى ١٠مم = ١ : ١ .
- أكبر عرض للفاصل ٤٠ مم
- نسبة العمق : العرض للفواصل أكبر من ١٠مم = ١ : ٢ .

الإستخدام :

- إستعمل سيكافلكس®- ١٥ أل ام مباشرة من الخرطوشة أوالعبوة بمسدس سيكافليكس المناسب .

الحشو الخلفى :

- الحشو الخلفى عبارة عن بولى إيثلين المضغوط (سيكاباكررود أو سيكاباكينج فيللر) .

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة .

البيـانـات الفنيــة

اللـــــون	رمادى فاتح ، أبيض (متوفر فى العديد من الالوان)
الكثافة (°20م)	١,٢ – ١,٣ كجم / لتر (طبقاً للون)
زمن الجفاف	١ – ١,٥ مم / ٢٤ ساعة (تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة)
التعبئة	خرطوشة عبوة ٣٠٠ ملي لتر& ٥٩١ ملى لتر
الصـــلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمن :إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية :غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهـــــرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكترونى : egy.sika.com