

SikaSil® - 728SL

سيكا سيل® - ٧٢٨ أس ال

وصف المادة

سيكا سيل®- ٧٢٨ اس ال مركب أحادي يتصلد ويجف بتأثير الرطوبة ، أساس تركيبه السيليكون الطبيعي ذاتي التسوية وعالي المرونة.

الإستعمالات

سيكا سيل®- ٧٢٨ اس ال يجمع بين المرونة والمطوليه العاليه التي تصل الى ١٠٠٪ من عرض الفاصل مع الإلتصاق الممتاز بمختلف الأسطح غير المسامية لذلك فهو للتطبيقات التالية:

- الطرق السريعة .
- المطارات .
- الكبارى و اماكن انتظار السيارات
- فواصل التمدد.

المميزات

- مرونة ومطولية ممتازة .
- مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.
- له مقاومة عالية لاختلاف الحرارة والعوامل الجوية وله عمر طويل وتحمل مع الزمن .
- له قوة التلصاق مع الاسطح المختلفة وخاصة مع الخرسانة.

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة .

درجة حرارة التطبيق :

■ بين + ٥°م الى + ٤٠°م

تصميم أبعاد الفاصل :

■ اكبر عرض للفاصل هو ٢٥ مم و اقل عرض هو ١٠ مم وينصح بأن يكون اقل عمق الفاصل ١٠ مم و اكبر عمق لا يزيد عن ١٣ مم.

إسلوب التطبيق :

■ هذه المادة لملء الفواصل ، جاهزة للإستخدام بعد التحضير المناسب للفاصل وحماية الأحرف بإستخدام الشريط اللاصق و كذلك البرايمر المناسب عند اللزوم يتم وضع حشو الفواصل بإستخدام مادة سيكا باكينج فيلر ثم يتم صب مادة سيكا سيل ٧٢٨ اس ال ذاتية التسوية فى الفاصل من اتجاه واحد مع التأكد من خروج الهواء المحبوس ثم يتم إزالة الشريط اللاصق فى الحال . المادة الغير متصلدة يتم إزالتها بإستخدام مذيب مناسب أو مزيل للفواصل معتمد .

زمن الجفاف الإبتدائي :

■ عند + ٢٢°م و ٥٠ ٪ رطوبة نسبية م : ٦٠ دقيقة

معدل الأستخدام:

■ ٢ م. ط لفاصل ١*١ سم

البيانات الفنية

الألون القياسية : رمادى، أبيض	اللون
١,٢٧ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
بستلة ١٧ لتر & برميل ١٩٧ لتر	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى جو جاف أقل من + 25°	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com