BUILDING TRUST

SikaSil ® - 728SL

سيكا سيل ® - ٧٢٨ أس ال

وصف المادة

سيكا سيل®- ٧٢٨ اس ال مركب أحادى يتصلد ويجف بتأثير الرطوبة ، أساس تركيبه السيليكون الطبيعى ذاتى التسوية وعالى المرونة.

الإستعمالات

سيكا سيل®- ٧٢٨ اس ال يجمع بين المرونة والممطوليه العالية التى تصل الى ١٠٠٪ من عرض الفاصل مع الإلتصاق الممتاز بمختلف الأسطح غير المسامية لذلك فهو للتطبيقات التالية:

- الطرق السريعة .
- المطارات .
- الكبارى و اماكن انتظار السيارات
- فواصل التمدد.

المميزات

- مرونة وممطولية ممتازة .
- له مقاومة عالية لاختلاف الحرارة والعوامل الجوية وله عمر طويل وتحمل مع الزمن .
- مقاومة عالية للاشعة الفوق البنفسجية.
- له قوة إلتصاق مع الاسطح المختلفة وخاصة مع الخرسانة.

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والجزيئات الحرة العالقة .

درجة حرارة التطبيق :

- بين + ٥°م الى + ٤٠°م

تصميم أبعاد الفاصل :

- اكبرعرض للفاصل هو ٢٥ مم واقل عرض هو ١٠مم وينصح بأن يكون اقل عمق الفاصل ١٠ مم واكبر عمق لا يزيد عن ١٣مم.

إسلوب التطبيق :

- هذه المادة لملىء الفواصل ، جاهزة للإستخدام بعد التحضير المناسب للفاصل وحماية الأحرف بإستخدام الشريط اللاصق و كذلك البرايمر المناسب عند اللزوم يتم وضع حشو الفاصل بإستخدام مادة سيكا باكينج فيللرثم يتم صب مادة سيكا سيل ٧٢٨ اس ال ذاتية التسوية فى الفاصل من اتجاه واحد مع التاكد من خروج الهواء المحبوس ثم يتم إزالة الشريط اللاصق فى الحال . المادة الغير متصلدة يتم إزالتها بإستخدام مذيب مناسب أو مزيل للفواصل معتمد .

زمن الجفاف الابتدائى :

- عند + ٢٣°م و ٥٠ ٪ رطوبة نسبية م : ٦٠ دقيقة

معدل الأستخدام:

- ٢ م. ط لفاصل ١*١ سم

البيـانـات الفنيــة

اللـــــون	الألون القياسية : رمادى، أبيض
الكثافة (°20م)	١,٢٧ كجم / لتر
التعبئة	بستلة ١٧ لتر & برميل ١٩٧ لتر
الصـــلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى جو جاف أقل من + 25°

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمن :إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير.
- السمية :غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهـــرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكترونى : egy.sika.com