

Sika Floor® - 264

سيكا فلور® - ٢٦٤

وصف المادة

مادة دهان ملون من مركبين أساسه راتنج إيبوكسي لا يحتوى على مذيب .

الإستعمالات

- دهان ملون للأسطح والأرضيات المعرضة للأحمال والكيماويات .
- يستعمل في صالات الإنتاج والتخزين وأماكن إنتظار السيارات .
- مناسب للأماكن الداخلية ومصانع الأغذية .

المميزات

- يتميز سيكافلور®- ٢٦٤ بالخواص التالية :
- مقاومة عالية للأحمال والكيماويات .
- لا يحتوى على مذيب وسريع الجفاف وملون .
- سهل التطبيق ومقاوم للبرى والإحتكاك .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- معدل الإستهلاك النظري لطبقة سمك ١٠٠ ميكرون هو ٥٠,٢ - ٠,٣ كجم / م^٢ .

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ونظافته ودهانه بمادة سيكا فلور ١٦١ بر ايمر
- يتم خلط كل مركب من المادة على حده ميكانيكياً .
- يتم تقليب الخليط لمدة ٣ دقائق للحصول على القوام المتجانس .
- يتم الدهان على السطح المجهز بإستعمال الفرشاة فى أول طبقة ويمكن إستعمال الزولة فى الطبقة الثانية مع الضغط الجيد على السطح .
- أقصى فترة إنتظار بين الطبقتين يومان .

البيانات الفنية

مركب (أ) ملون ، مركب (ب) شفاف	اللون
مركب (أ + ب) ١,٤ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
مركب (أ + ب) عبوة ١٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس والصق	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com