

Sika Top® - 122 F

سيكا توب® - ١٢٢ أف

وصف المادة

سيكا توب® - ١٢٢ أف مونة ترميم من مركبين أساسها أسمنتى وهو بوليمير معدل مضاف إليها الألياف البولي أميد عند خلطهما معاً ، ونتيجة تفاعلها ينتج مونة تصلح لترميم وتسوية سطح الخرسانة .

الإستعمالات

- للمنشآت الحاجزة للماء .
- لإصلاح أحرف وزوايا الخرسانة .
- القنوتات المائية .
- إصلاح التعششات وتسوس الخرسانة .
- إصلاح الخرسانة عامة .

المميزات

- تتميز سيكا توب® - ١٢٢ أف بالخصائص التالية :
- قوة التصاق ممتازة جداً .
- مقاومة عالية للتآكل والبرى .
- مقاومة عالية للزيت .
- مقاومة عالية للماء والزيوت .
- مقاومة عالية للأحماض وأيونات الكلوريدات .
- مقاومة عالية للبرودة .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- الأجزاء بالوزن (أ : ب) = ٦ : ١

معدل التغطية :

- ٢,٢ كجم / لتر مونة تقريباً

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ولبناني الأسمنت وأي أجزاء مفككة .
- وضع مركب (أ) بكامله في وعاء خلط مناسب وقلب جيداً ببطء ثم أضف مركب (ب) وأخلط لمدة ٢ دقيقة بإستعمال خلاط كهربي حتى يتم الحصول على مركب ناعم متجانس القوام .
- يتم تطبيق المادة بينما لا يزال السطح رطباً .
- لا يتم تطبيقه في درجة حرارة أقل من + ٨° م .
- أقل سمك للطبقة = ٢٠مم .

التنظيف :

- يستعمل الماء في تنظيف الأدوات والمعدات بعد الإستعمال مباشرة ، الأجزاء المتصلة يتم إزالتها ميكانيكياً .

البيانات الفنية

مركب (أ) : سائل أبيض ، مركب (ب) : بودرة رمادي	اللون
مركب (أ) : ١,٠١٥ كجم / لتر ، مركب (ب) : ١,٢٠٥ كجم / لتر مركب (أ+ب) : ٢,٢ كجم / لتر	الكثافة (م ^{٢٠})
مركب (أ+ب) عبوة ٣٥ كجم ، مركب (أ) جرنين عبوة ٥ كجم مركب (ب) شيكارة عبوة ٣٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com