

# Sika Top® - 122 F

# سيكا توب® - ١٢٢ أف

## وصف المادة

سيكا توب® - ١٢٢ أف مونة ترميم من مركبين أساسها أسمنتى وهو بوليمير معدل مضاف إليها الألياف البولي أميد عند خلطهما معاً ، ونتيجة تفاعلها ينتج مونة تصلح لترميم وتسوية سطح الخرسانة .

## الإستعمالات

- للمنشآت الحاجزة للماء .
- لإصلاح أحرف وزوايا الخرسانة .
- للقنوات المائية .
- إصلاح التعششات وتسوس الخرسانة .
- إصلاح الخرسانة عامة .

## المميزات

- تتميز سيكا توب® - ١٢٢ أف بالخصائص التالية :
- قوة التصاق ممتازة جداً .
- مقاومة عالية وعازل للماء والزيوت .
- مقاومة عالية للتآكل والبرى .
- مقاومة عالية للأحماض وأيونات الكلوريدات .
- مقاومة عالية للبرودة .

## التطبيق والإستخدام

### الجرعة :

- الأجزاء بالوزن ( أ : ب ) = ٦ : ١

### معدل التغطية :

- ٢,٢ كجم / لتر مونة تقريباً

### الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون نظيف وخالى من الزيوت والشحوم ولبناني الأسمنت وأي أجزاء مفككة .
- وضع مركب (أ) بكامله في وعاء خلط مناسب وقلب جيداً ببطء ثم أضف مركب ( ب ) وأخلط لمدة ٢ دقيقة بإستعمال خلاط كهربي حتى يتم الحصول على مركب ناعم متجانس القوام .
- يتم تطبيق المادة بينما لا يزال السطح رطباً .
- لا يتم تطبيقه في درجة حرارة أقل من + ٨° م .
- أقل سمك للطبقة = ٢٠مم .

### التنظيف :

- يستعمل الماء في تنظيف الأدوات والمعدات بعد الإستعمال مباشرة ، الأجزاء المتصلة يتم إزالتها ميكانيكياً .

## البيانات الفنية

مركب ( أ ) : سائل أبيض ، مركب ( ب ) : بودرة رمادي	اللون
مركب ( أ ) : ١,٠١٥ كجم / لتر ، مركب ( ب ) : ١,٢٠٥ كجم / لتر مركب ( أ+ب ) : ٢,٢ كجم / لتر	الكثافة ( م <sup>٢٠</sup> )
مركب ( أ+ب ) عبوة ٣٥ كجم ، مركب ( أ ) جركن عبوة ٥ كجم مركب (ب) شيكارة عبوة ٣٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com