

Sika Floor® Terrazzo EG

سيكا فلور® تيرازو إي جي

وصف المادة

مونة مكونة من ثلاث مركبات أساسه إيبوكسي للأرضيات ذات الخدمة الشاقة .

الإستعمالات

تستعمل للأرضيات ذات المقاومة العالية للبرى وعدم الإنزلاق بسمك من ٥ - ٨ مم كالمستشفيات والمطارات والمصانع والمطاعم والفنادق والأسواق والسلام .

المميزات

- خالى من المنيبات .
- قوة تماسك عالية مع الأسطح الخرسانية .
- إقتصادى وسهل التطبيق .
- سهولة التنظيف ولا تحتاج الى صيانة دورية .
- مقاومة عالية للبرى والإنزلاق

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- طبقة تحضيرية برايمر من مادة سیکا فلور® ٩٤ .
- طبقة من سیکا فلور® تيرازو (أ + ب + ج) .

الإستخدام :

- يتم دهان طبقة برايمر من مادة سیکا فلور® - ٩٤ (أ + ب) .
- يتم تطبيق طبقة من سیکا فلور® تيرازو قبل الجفاف النهائى لمادة البرايمر مع مراعاة خروج الهواء المحبوس بالضغط على الطبقة أثناء التطبيق .
- يتم ملء الفجوات والفراغات للسطح بالفرشاة طويلة الشعر لتفادى تكون فقاعات هوائية .
- يتم تطبيق التلميع النهائى للسطح ونظافته .

البيانات الفنية

اللون	متعدد الألوان حسب الطلب
الكثافة (20°م)	مركب (أ + ب) ١,٢٢ كجم / لتر
التعبئة	مجموعة (أ + ب) ١٠ كجم
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج إذا تم التخزين بالطريقة الصحيحة
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egy.sika.com