

Sikadur® - 300

سيكا ديور® - ٣٠٠

وصف المادة

سيكاديور® - ٣٠٠ عبارة عن ايبوكسي متغلغل خالى من المذيبات .

الإستعمالات

يستعمل سيكاديور® - ٣٠٠ كعنصر ايبوكسي فى نظام سيكاراب الخاص بتقوية القطاعات الخرسانية .

المميزات

يتميز سيكاديور® - ٣٠٠ بالخواص التالية :

- سهل الخلط ويتم التطبيق باستخدام البروة والرولة.
- ملائم للإستخدام اليدوي والميكانيكي .
- ذا قوة التصاق عالية بالأسطح المختلفة .
- ذو خصائص ميكانيكية عالية .
- خالى من المذيبات .
- صالح للإستخدام فى درجة

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ ٠,٤ - ١,٠٠ كجم / م^٢ وذلك حسب درجة خشونة السطح ونوع مادة سيكاراب المستخدمة .

تحضير السطح :

- يجب أن يكون سطح التطبيق قوياً ذو إجهاد شد لا يقل عن ١ نيوتن / مم^٢ .
- يجب أن يكون سطح مستوياً ولا يتعدى فرق المنسوب عن ٢ مم / ٠,٣ م ط .
- يتم إزالة المواد العالقة والضعيفة باستخدام الوسائل الميكانيكية .
- يتم إزالة الأتربة قبل تطبيق سيكادور ٣٠٠ مباشرة بواسطة الفرشاة وجهاز شفط الهواء .

البيانات الفنية

مكون (أ) سائل أصفر مكون (ب) سائل أصفر شفاف	اللون
١,١٦ كجم / لتر	الكثافة (٢٠ م°)
مجموعة (أ + ب) ١٠ كجم ، ٣٠ كجم	التعبئة
٢٤ شهر من تاريخ الإنتاج فى العيوب الأصلية	الصلاحية
يخزن فى مكان جاف من 5 - 25° م .	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com