

النشرة الفنية

سيكا سيرام ١٠٦ برو

مونه اسمنتية لاصقه C1TE طبقا لمواصفة EN12004

وصف المادة

سيكا سيرام ١٠٦ برو مونيه اسمنتية لاصقه من مركب واحد سابق التعبئه مكون من مواد عاليه القوه ، ومحتوي بوليمر عالي ، ورمل كوارتز مختار و اصفات محدده.

التطبيق والإستخدام

يمكن استخدام سيكا سيرام ١٠٦ برو لتركيب السيراميك و انواع مختلفه من البلاط على الأرضيات والجدران مناسبة للتطبيقات على معظم الاسطح : خرسانه، محاره، مباني، طوب ، إلخ.

المميزات

- . تمديد وقت الفتح
- . لا انزلاق عمودي
- . سهل الخلط والتطبيق
- . متوافق مع سيرميك وأنواع مختلفة من البلاط
- . اقتصادي

الشهادات وتقارير الاختبار

EN12004 طبقا لمواصفة C1TE مونيه اسمنتية لاصقه

البيانات الفنية

المكونات: المواد الرابطة الهيدرولكية، الحشوات المعدنية و بعض الاضافات المحددة.
العبوة: شيكارة ٢٠ او ٤٠ كجم
مدة الصلاحية: ١٢ شهر من تاريخ الانتاج
التخزين: يتم تخزينه في العبوة الأصلية المغلقة والسليمة، بعيدًا عن الرطوبة والحرارة الزائدة.
اللون: ابيض و رماضي
الكثافة (المونة): ١,٣ كجم/ لتر (مونة طازجة)

خطوات التنفيذ

معدل الاستهلاك: يعتمد الاستهلاك على طبيعة وخشونة السطح ونوع البلاط (الحجم والسمك وامتصاص الماء والمسامية) وتقنية التركيب (نشر مفرد أو مزدوج).
عمر الماده بعد الخلط: ساعتين عند درجة حرارة ٢٣ ل ٢٥ درجة مئوية
زمن التشغيل: أكثر من ٤٥ دقيقة عند درجة حرارة ٢٣ ل ٢٥ درجة مئوية

التطبيق

- افرد مونه اللصق باستخدام بروه، ثم قم بتعديل السمك باستخدام بروه مسننه يتم اختيارها طبقا لنوع البلاطة و نعومة السطح.
- في حالة الفرد المزدوج، قم بتغطية الجزء الخلفي من البلاط بطبقة رقيقة من ماده اللصق.
- خلال فترة التشغيل المحددة، ضع البلاط على السطح واضغط عليه بقوة أو اضربه حتى يتم إخراج الهواء والحصول على نقل جيد للمونه اللاصقة.
- قم بتنظيف البلاطة باستخدام سفنجه فور وضعها في مكانها.
- تجنب تبليل المادة اللاصقة المطبقة بالفعل بالماء.
- لاي نوع اخر من الاسطح، يرجى الاتصال بالدعم الفني.
- بالنسبة لتركيب بلاط بحجم يساوي أو أكبر من ٩٠٠ سم² (على سبيل المثال ٣٠ × ٣٠ سم)، يوصى دائماً بتطبيق تقنية الفرد المزدوج.

السقية

انتظر لمدته لا تقل عن ١٢ ساعة حتي تجف ماده اللصق.

ملء الفواصل بماده سیکا تايل جراوت او سیکا سيرام ٤٠٥.

ملاحظات قانونية

المعلومات، وعلى وجه الخصوص التوصيات المتعلقة بتطبيق واستخدام منتجات سیکا، مقدمة بحسن نية بناءً على المعرفة والخبرة الحالية لشركة سیکا بالمنتجات عند تخزينها ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح في ظل الممارسة العملية، فإن الظروف العادية وفقاً لتوصيات سیکا الاختلافات في المواد والركائز وظروف الموقع الفعلية هي بحيث لا يمكن استنتاج أي ضمان فيما يتعلق بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين، أو أي مسؤولية ناشئة عن أي علاقة قانونية على الإطلاق، سواء من هذه المعلومات، أو من أي توصيات مكتوبة، أو من أي نصيحة أخرى مقدمة يجب على مستخدم المنتج اختبار ملاءمة المنتج للتطبيق والغرض يجب. تحتفظ سیکا بالحق في تغيير خصائص منتجاتها المقصودين يتم قبول جميع الطلبات. مراعاة حقوق الملكية الخاصة بأطراف ثالثة يجب على المستخدمين الرجوع وفقاً لشروط البيع والتسليم الحالية لدينا دائماً إلى أحدث إصدار من نشرة بيانات المنتج المحلية للمنتج المعني، قد يكون من الضروري تكيف إخلاء. وسيتم توفير نسخ منها عند الطلب لا يجوز. المسؤولية المذكور أعلاه مع القوانين واللوائح المحلية المحددة Sika® تنفيذ أي تغييرات على إخلاء المسؤولية هذا إلا بإذن من Corporate Legal في Baar.

أساس بيانات المنتج

تعتمد جميع البيانات الفنية المذكورة في ورقة بيانات المنتج هذه على الاختبارات المعملية قد تختلف البيانات المقاسة الفعلية بسبب ظروف خارجة عن سيطرتنا.

حدود الاستخدام

- إنشاء منطقة اختبار قبل أي عمل مع بلاط الحجر الطبيعي.
- لا ينصح باستخدام سیکا سيرام ١٠٦ برو في الحالات التالية:
- علي الاسطح المعدنية او الخشبية.
- في درجات حرارة اقل من ٥ او اعلي من ٣٥ درجة مئوية.

تعليمات الأمان

للحصول على معلومات ونصائح حول التعامل الآمن والتخزين والتخلص من المنتجات الكيميائية، يجب على المستخدمين الرجوع إلى أحدث ورقة بيانات التي تحتوي على البيانات الفيزيائية والبيئية والسمية وغيرها (SDS) السلامة من البيانات المتعلقة بالسلامة

تعليمات التطبيق

المعدات

- حدد المعدات الأكثر ملاءمة المطلوبة للمشروع:
- معدات تحضير السطح:
- معدات التكسير
- معدات القشط
- معدات الصنفرة

معدات الخلط

خلط كهربائي منخفض السرعة بمضرب واحد أو مزدوج (٣٠٠ - ٤٠٠ دورة في الدقيقة) مع مضرب خلط حلزوني.

ادوات التنفيذ

بروه مسننه

الخلط

قم بخلط كل كيس بكمية مناسبة من الماء (185 ل 200 جرام ماء / كجم مسحوق) باستخدام خلط كهربائي بسرعة منخفضة (٥٠٠ دورة في الدقيقة) مع دوامة خلط مناسبة في دلو نظيف حتى تحصل على قوام منتظم بدون تكتل.

بعد الخلط اترك المنتج لمدته من ٢ الي ٥ دقائق ويفضل ذلك، ثم حرك الخليط لفترة وجيزة قبل الاستخدام. الخليط الناتج كريمي للغاية وذو لزوجة عالية و يمكن بعد ذلك يمكن فرده بسهولة.

Sika Egypt

1st Industrial Zone (A)
Section #10, Block 13035
El Obour City, Egypt
TEL: +202 44810580
FAX: +202 44810459
egy.sika.com



النشرة الفنية
سيكا سيرام ١٠٦ برو
١٠١-٢٠٢٤-١٠١
النسخة: ١

BUILDING TRUST

