

Sikament® - TG

سيكامنت® - تي جي

وصف المادة

سيكامنت® - تي جي إضافة لزيادة تشغيلية الخرسانة وتأخير زمن الشك ، كما أن لها قدرة على تقليل مياه الخلط وبالتالي زيادة الإجهادات المبكرة والنهائية .
ASTM C-494 Type G and BS 5075 part 3

الإستعمالات

■ تستعمل سيكامنت® - تي جي عند الحاجة لإنتاج خرسانة عالية الكفاءة في ظروف المناخ والتشغيل الصعبة .

المميزات

- يتميز سيكامنت® - تي جي بالخواص التالية :
- تقليل نسبة مياه الخلط بنسبة تزيد عن ٢٠٪ وزيادة الإجهادات المبكرة والنهائية وتحسين التشغيلية بدون تأثير على الخرسانة .
- مناسبة لخرسانات المناطق الحارة ومتوافقة مع جميع أنواع الأسمنت البورتلاندى بما في ذلك الاسمنت المقاوم للكبريتات .
- خالية من الكلوريدات .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- تتراوح بين ٠,٦ - ٢,٠ ٪ بالوزن من الأسمنت .
- وينصح بعمل تجارب للخلط لتحديد الجرعة المناسبة .

الإستخدام :

- تضاف مباشرة إلى الخلطة الخرسانية عند إضافة ماء الخلط أو تخلط بماء الخلط مباشرة .

البيانات الفنية

اللون	سائل بني
الكثافة (٢٠°م)	١,١٨ كجم / لتر (ASTM C-494)
التعبئة	جراكن ٥ ، ٢٠ كجم - براميل ٢٢٠ كجم تتأكد حسب الطلب
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج في العبوات الأصلية
التخزين	في مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com