

SikaSwell[®] - S2

سيكا سويل[®] - اس ٢

وصف المادة

سيكا سويل[®]- اس ٢ عبارة عن مادة ملىء للفواصل مرنة أساسها البولى يوريثان الذى يتمدد مع ملامسة المياه وهى عبارة مركب واحد جاهز للإستعمال .

الإستعمالات

- فواصل المنشآت مثل :
- فواصل المنشآت الخرسانية .
- فواصل الإتصال بالمنشآت ، مثل إستعمالها :
- حول المواسير الداخلى و الخارج .
- ملىء فواصل المنشآت المعدنية عامة .
- الخرسانات المعرضة للعوامل الجوية المختلفة .
- امكن الزجاجين.
- يستخدم لتثبيت سيكا سويل بروفييل ايه & بى

المميزات

- لها القدرة على الإستطالة والتمدد.
- لها القدرة على الإلتصاق بكثير من الأسطح .
- لا يحدث بها تكون فقاعات أثناء الجفاف .
- عند ملامسة المياه تتمدد ضعف الحجم بعد ٧ ايام .
- مقاومة كبيرة للتمزق .

التطبيق والإستخدام

بيانات التطبيق

- العبوة : ٣٠٠ & ٦٠٠ مللى لتر

طريقة الإستخدام :

- إستعمل سيكا سويل[®]- اس ٢ مباشرة من الخرطوشة أو العبوة بمسدس سيكافلكس المناسب مع قطع فوهة الانبوبة على شكل مثلث .
- تتم المحافظة على المادة من التعرض للمياه اثناء التطبيق .

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة .

الاستهلاك :

- الخرطوشة عبوة ٦٠٠ مللى لتر تفرد حوالى ٦ متر طولى باستخدام قطاع على شكل مثلث لفوهة الانبوبة لمسدس الحقن بطول ١٥م.

البيانات الفنية

رمدى ، أبيض	اللون
تقريباً ١,٣٣ جم / مللى	الكثافة (20° م)
عبوات ٦٠٠ مل (الكرتونة ٢٠ عبوة)	التعبئة
٩ اشهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى جو جاف بين 10°م و 25°م	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com