

Sika Ceram® - T Latex

سيكا سيرام® - تي لاتكس

وصف المادة

سيكا سيرام® - تي لاتكس اضافة بوليميرية مطاطي مع المياه للمونة الأسمنتية اللاصقة للسيراميك لعمل مونة عالية الكفاءة .

المميزات

- عند اضافة سيكا سيرام® - تي لاتكس الى سيكا سيرام® - ١٠٠ باسيك فانها تقابل المواصفات العالمية EN 12004 C2 classified according to EN 12004
- ١- الاسطح الخرسانية مع السيراميك ذات الاحجام الكبيرة
 - ٢- اسطح السيراميك او البلاط القديم
 - ٣- اسطح المونة والاسطح الاكليريك والواح الجبس
 - ٤- تركيب الموزايك وتثبيت المصافي بحمامات السباحة
 - ٥- تسوية الاسطح بالمونة المرنة للحوائط و الارضيات
 - ٦- الواجهات والارضيات المعرضة للعوامل الجوية والحرارة العالية

التطبيق والإستخدام

معدل الإستخدام :

■ نسبة الخلط مع المياه للتخفيف بنسبة ١ : ١

تحضير السطح :

■ يجب أن تكون الأسطح الخرسانية نظيفة وقوية ومتماسكة وخالية من الزيوت والشحوم والجزئيات العالقة ، ويجب إزالة لباني الأسمنت .

البيانات الفنية

الشكل	سائل ابيض
العبوة	جراكن ٥ & ٢٥ كجم
الكثافة (المونة)	تقريباً 1.04 كجم/ لتر

تعليمات الأمان

- البيئية : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة السائدة .
- النقل : لا خطيرة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com