

Sikagrd® - 700 S

سيكا جارد® - ٧٠٠ إس

وصف المادة

سيكاجارد®-٧٠٠ دهان متشرب يحتوي على الكيل الكوكسى سيلوكسان المذاب فى الماء خفيف التركيز لحماية المنشآت الخرسانية والحجرية .

الإستعمالات

■ يستعمل سيكاجارد®-٧٠٠ دهان للحماية من تشرب الماء داخل المنشآت الخرسانية والحجر الطبيعية والطوب والمباني الأسمنتية والأسبستوس .

المميزات

- يقلل من تغلغل مياه الأمطار فى الأسطح المتشربة .
- حماية الأسطح من الأملاح والصقيع والكلوريدات .
- لا يؤثر فى نفاذية التبخر ولا يكون طبقة .
- يقلل إختراق الملوثات الذائبة فى الماء للمنشآت .
- إقتصادى فى الإستعمال وسهل التطبيق .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ يخفف بالماء بنسبة ١ : ٧ مياه ويتم الدهان بمعدل إستخدام ٠,١٥ كجم/م² للوجه الواحد وعادة يتم دهان من وجهين الى ثلاثة أوجه (طرى فى طرى) . ذ .

الإستخدام :

- يتم الدهان على السطح المجهز بإزالة الزيوت والشحوم والأتربة ومعالجة أى شروخ ظاهرية .
- الدهان بإستخدام الفرشاة أو الرش من أعلى لأسفل .
- يتم دهان الطبقة الأخيرة ويترك السطح لمدة لا تقل عن ٥ ساعات لتمام التغلغل .

البيانات الفنية

سائل أصفر	اللون
١,٠ كجم / لتر	الكثافة (20°م)
جركن عبوة ٥ كجم	التعبئة
جركن عبوة ٢٠ كجم	
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن التعرض المباشر لأشعة الشمس	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجدد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egy.sika.com