

# Sika Top Seal® - 107 Elastic

# سيكا توب سيل® - ١٠٧ إيلاستيك

## وصف المادة

سيكا توب سيل® - ١٠٧ إيلاستيك عبارة عن دهان أسمنتي بوليمري ذو مرونة عالية للحماية و عزل للماء مكون من مركبين للحماية ويستخدم للإنشاءات الخرسانية والمونة لمنع رشح الماء .

## الإستعمالات

- مشروعات معالجة المجارى شاملة تنكات الترسيب الخرسانية والمرجل والمروقات وخزانات التحليل ... الخ .
- البدرومات والبلكونات والتراسات .
- الجسور والكبارى .
- الحوائط المساندة والحوائط المعرضة لمياه البحر .
- الأسطح المستوية الصغيرة وحمامات السباحة .

## المميزات

- تتميز سيكا توب سيل® - ١٠٧ إيلاستيك بالخصائص التالية :
- سهلة في الاستعمال .
- قوام مستحلب أو يمكن خلطه على صورة مونة .
- قوة التصاق عالية بالأسطح السليمة القوية .
- غير منفذ للماء ، مرونة عالية وغير سام .
- مقاومة عالية للصفيع ولأملاح إذابة الثلج .
- يمكن إستعمال الرش في تطبيقه .

## التطبيق والإستخدام

### الجرعة :

■ معدل الاستهلاك المتوسط يتراوح بين ١,٠ الى ١,٥ كجم /م<sup>٢</sup> للوجه الاول من ٠,٨ الى ١,٠ كجم /م<sup>٢</sup> للوجه الثانى.

### الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزينات المفككة ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف .
- إخلط في وعاء نظيف أضف مركب البودرة الى المركب السائل مستخدماً الخلاط الكهربى فى التقليب الميكانيكى على السرعة البطيئة .
- بينما لايزال السطح رطباً ضع أول طبقة واتركها لتتصلد ( ٢ : ٦ ساعات ) وللحصول على قوام مستحلب إستعمل فرشاة من البلاستيك ولقوام المعجون إستعمل البروة المسننة وبعد وضع الطبقة الثانية إمسح السطح بقطعة إسفنج ناعمة وجافة .

## البيانات الفنية

اللون	رمادى
الكثافة (٢٠°م)	للخليط مركب ( أ + ب ) ١,٧ كجم / لتر
التعيينة	وحدات عيوه ٣٠ كجم ( بودرة + سائل )
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

## تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com