

Sikagrout® - 295

سيكا جراوت® - ٢٩٥

وصف المادة

إضاف مونة ترميم وإصلاح للخرسانة تحتوى على سيليكافيوم ومواد عضوية جاهزة للإستخدام .

الإستعمالات

- يستخدم سيكا جراوت® - ٢٩٥ في جميع الأغراض التي تحتاج الى مقاومة ميكانيكية عالية مثل :
- قواعد الماكينات والجوايط .
 - الأعمدة الخرسانية سابقة الصب .
 - ملء الكتل الخرسانية .

المميزات

- سهولة التطبيق و الخلط .
- ذاتى التسوية ذو سيولة عالية ومانع للنفاذية .
- غير قابل للإنكماش مع إنتظام التمدد .
- ذو كفاءة عالية وإجهادات مبكرة .
- غير ضار بالبيئة مع حماية الأجزاء المعدنية من الصدأ ومقاوم للزيوت .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

■ من ١٢ : ١٣ ٪ ماء من وزن الشيكارة

الإستخدام :

- يتم الصب مباشرة بعد التقليب الجيد والخلط الميكانيكى للحصول على القوام المتجانس .
- التأكد من خروج الهواء المحبوس نتيجة التقليب .
- للمساحات الكبيرة التأكد من الضغط نتيجة الإرتفاع أثناء الصب يسمح بإنسيابية الجراوت .
- يجب أن يكون السطح نظيفاً وخالياً من الشحوم والزيوت ويتم إزالة الأجزاء الضعيفة .
- يجب ترطيب السطح الخرساني بالماء قبل إستعمال سيكا جراوت® - ٢٩٥ .
- يجب أن يعالج سطح الجراوت جيداً لمدة ٣ أيام على الأقل من زمن الشك الابتدائى .

البيانات الفنية

رمدى	اللسون
٢,٣ كجم / لتر	الكثافة (٢٠°م)
شكائر عبوة ٢٥ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
فى مكان جاف بعيداً عن الصقيع ومصادر الإشتعال المباشرة	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- سمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com