

Sika Bitumen® - W

سيكا بيتومين® - دبليو

وصف المادة

سيكابتومين® - دبليو دهان بيتوميني أساسه مائي للحماية الدائمة للأسطح الخرسانة المعرضة لأنواع التربة الضارة .

الإستعمالات

يستعمل سيكابتومين® - دبليو لعزل وحماية الأساسات والبيرومات والخرسانات تحت الأرض المعرضة لمهاجمة الأملاح وكدهان واقى ضد الرطوبة والرشح .

المميزات

- كدهان :
- سهل التطبيق (الفرشاة والرولة والرش اللاهوائى) .
- يمكن تطبيقه على الأسطح الرطبة .
- مناسب للعزل فى الأماكن المغلقة (لا يحتوى على مذيب) .
- لا يحتاج الى تسخين ويطبق على البارد .
- معدل تغطية عالية للكيلوجرام .
- يعتبر بعد تصلده مقاوم جيد للعوامل الجوية والكيماويات والأحماض .

التطبيق والإستخدام

الإستهلاك :

- ٠,٣٥ - ٠,٤٠ كجم / ٢م للوجه الأول
- ٠,١٥ - ٠,٢٠ كجم / ٢م للوجه الثانى
- ويعتمد ذلك على حالة السطح وينصح بدهان وجهين على الأقل

تحضير السطح :

- جميع الأسطح يجب أن تكون نظيفة وخالية من الأتربة والشحوم والمواد مع مراعاة ترطيب الخرسانة الجافة بالماء .

التطبيق :

- بالفرشاة ، الرولة أو مسدس الدهان .
- زمن الإنتظار بين كل وجه لا تقل عن ساعتين .
- ينصح دائماً بدهان وجهين متعامدين من المادة للوصول لأفضل نتيجة .

التخفيف :

- يضاف من ١٠ - ٢٠ ٪ من المياه الى سيكابتومين® - دبليو للوجه الأول مع التقليب المستمر للوصول الى القوام المتجانس للمادة .

البيانات الفنية

أسود	اللون
٠,٠٩ ± ٠,٠٥ كجم / لتر	الكثافة (20° م)
جركن عبوة ١٤ كجم ، براميل عبوة ٢٠٠ كجم	التعبئة
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن فى مكان جاف فى درجة حرارة لا تزيد عن 45°م	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان السائدة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / ٠٢ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٠٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣

الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com