

Sikaflex® - Floor

سيكافلكس® - فلور

وصف المادة

مادة ملىء للفواصل ، مركب أحادى من البولى يوريثان يتصلد تحت تأثير رطوبة الهواء ذو مقاومة عالية للأحمال الميكانيكية . للاستخدام الداخلى و الخارجى.

الإستعمالات

- سيكافلكس® فلور مالى فواصل للأرضيات مناسب للاستخدام مع :
- فواصل التقاء الأرضيات مع الحوائط .
- فواصل التمدد للأرضيات الصناعية .
- فواصل الأرضيات للعناصر الخرسانية سابقة الصب .

المميزات

- له قدرة على الحركة $\pm 12,5\%$.
- له نظام ممتاز بدون برايمر لمعظم المواد .
- معمر ممتاز وله خواص مقاومة للظروف الجوية .
- يتميز بقوة اتصاق عالية لمعظم الأسطح .

التطبيق والإستخدام

بيانات التطبيق

- أقل عمق للفواصل ١٠ مم
- أكبر عرض للفواصل ٢٠ مم
- نسبة العمق : العرض للفواصل حتى ١٠م = ١ : ١ .
- نسبة العمق : العرض للفواصل أكبر من ١٠م = ١ : ٢ .

الإستخدام :

- إستعمل سيكا فلكس فلور مباشرة من الخرطوشة أو العبوة بمسدس سيكا فليكس المناسب .

الحشو الخلفى :

- الحشو الخلفى عبارة عن بولى إيثيلين المضغوط (سيكا باكررود أو سيكا باكينج فيلر) .

تحضير السطح :

- يجب أن يكون السطح نظيف وجاف وخالى من أى بقايا زيوت أو أى جزيئات سائبة ملتصقة .

البيانات الفنية

اللون	رمادى
الكثافة ($20^{\circ}م$)	١,٦٥ كجم / لتر (طبقاً للون)
زمن الجفاف	٣,٠ مم / ٢٤ ساعة (تبعاً لدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة)
التعبئة	خرطوشة عبوة ٦٠٠ مللى
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياة أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- إحتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة المساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ / فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٠٢
الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٠٣
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com